



CONQUEROR CONNOISSEUR



Fabricante

Arjowiggins, Francia.

Descripción

Papel 100% fibra de algodón.

Fibra más larga lo que otorga al papel mayor resistencia.

Garantizado para láser e Inkjet en gramajes bajos.

- Papel con sello de agua en 110g.
- Papel libre de ácido en 300g.
- Papel libre de cloro elemental (ECF).
- Papel 100% fibra virgen.

Tintas recomendadas

- Diamond Sun Chemical.
- Mitsuboshi Astro Super.
- Armstrong UK SNT- N.
- Upax.

Plizado debe realizarse paralelo al sentido de la fibra.

Conqueror Connoisseur es un papel ideal para impresión offset, aplicación de folias, cuños y troqueles entre otros. Especialmente indicado para papelerías e imagen corporativa de empresas que necesiten marcar un sello de elegancia y prestigio.

El uso de fibras de algodón en la fabricación de un papel, le confiere un aspecto visual y táctil de gran calidez y un "sonido" muy particular. Las fibras de algodón son más largas y resistentes. Lo que contribuye a lograr un papel de mayor permanencia en el tiempo, por lo que es muy indicado para aplicación de cuños y plizados de alta exigencia.



La marca de la
gestión forestal
responsable



CONQUEROR CONNOISSEUR



Especificaciones Técnicas

Connoisseur 100% Cotton



Common Attributes	Units	Test Method	110gsm	160gsm	300gsm
Wood Pulp & Bleach Type			ECF Cotton Linters, FSC ECF Virgin Woodfree		
Printing Process Suitability			Litho, Letterpress, Silk Screen, Dry Offset (Toray)		
Mono laser Guaranteed			✓	Not guaranteed for office print technologies	
Colour Laser Guaranteed			✓		
Mono Ink Jet Guaranteed			✓		
Colour Ink Jet Guaranteed			✓		
Recommended p.H. of Fount Solution			5.5 ± 0.5		
Surface p.H.		TAPPI 5290M	<<----- ≈ 6.5 ----->>		7,5
None Aging Credentials		ISO 9706	no but>100 yrs	no but>100 yrs	Yes
Environmental Label		ISO 14001	Yes		
Quality Management		ISO 9002 : 2000	Yes		
Moisture Content	%	ISO 287	6		6,5
Relative Humidity	%	TAPPI T502	40 - 60		
Caliper	µm	ISO 534	165	256	475
Whitest Shade Opacity	%	ISO 2471	92	96	N/A
Bendtsen Roughness	ml/min	ISO 2494	1000	1000	1000
Stiffness M Direction	mN	ISO 2493	240	400	160
C Direction		L+W, TABER	120	200	80

These specifications are the property of Arjo Wiggins Fine Papers Ltd and may be changed without prior notice. They are target values only for use as a guide.



La marca de la gestión forestal responsable